

## CHIMEX 126

Çimento Esaslı, Çift Komponentli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

### Tanım

**CHIMEX 126** çimento esaslı, polimer emülsiyon modifiyeli, çift bileşenli, çatlak köprüleme özelliğine sahip elastik su yalıtım malzemesidir.

### Kullanım Alanları

- İçme suyu depolarında,
- Yüzme havuzlarında,
- Teras, balkon, temel, mutfak, banyo gibi ıslak zeminlerde,
- Yer altı suyu ile temas halinde olan temelerde,
- Tuzlu suya maruz yapılarda,
- Drenaj menfezlerinde kullanılır.

### Avantajları

- Yüksek pozitif veya negatif hidrostatik basınca sahip yerlerde kullanılabilir.
- Mükemmel çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Beton ve duvara mükemmel yapışır.
- Buhar bariyeri sağlar.
- İçme suyu ile temas eden yapılarda kullanılabilir.
- Islak hacimli alanlarda kullanılabilir.
- Kolay uygulanır
- Islak veya nemli beton üzerine yapışabilir.

### Teknik Bilgiler

İçerik	Bileşen A: Polimer Modifiyeli Katkılar ve Özel Çimento Bileşen B: Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Renk	Gri veya Beyaz
Karışım	18 kg A bileşen : 5 kg B bileşen
Karışım Yoğunluğu	1,85±0,05 g/cm <sup>3</sup>
Pozitif su basıncı direnci	5 bar (50 m su altında)
Negatif su basıncı direnci	3 bar (50 m su altında)
Statik çatlak köprüleme	0,9 mm
Servis Sıcaklığı	-30°C +80°C
Kap Ömrü	2 saat (20°C)

# CHIMEX 126

Çimento Esaslı, Çift Komponentli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Kuruma Süresi	7 gün
GTIP No	3824.99.70.00.00

## Uygulama Yöntemi

### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yapışmayı azaltan her türlü yağ, pas, çimento artıkları ve kirden arındırılmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce büyük gözenek ve çatlaklar **REPAMERK 1** tamir harcı ile doldurulmalıdır. Yüzey nemlendirilmeli ve uygulama sırasında nemli kalması sağlanmalıdır. Sivri uçlar, yatay ve düşey ek yerleri gibi çatlama uygun bölgeler **REPAMERK 1** tamir harcı veya **PH 127** pah bandı ile yuvarlatılmalıdır.

### Uygulama

**CHIMEX 126'** in sıvı B bileşeni temiz bir kaba konur ve üzerine toz A bileşen, düşük devirli karıştırıcı altında yavaş yavaş ilave edilerek, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır (yaklaşık 3-5 dakika). Uygulama öncesi yüzey ıslatılır. Hazırlanan karışım iki veya üç kat halinde, her kat uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça veya mala ile uygulanmalıdır. İlk kat minimum 1 mm kalınlığında uygulanır. Katlar arası en az 5 saat beklenmelidir. Hazırlanan karışım maksimum 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

## Sarfiyat

1 mm ıslak film kalınlığı için yaklaşık 1,9 kg/m<sup>2</sup>.  
En az 2 kat uygulama önerilmektedir. Minimum 3.8 kg/m<sup>2</sup>.

## Ambalaj

23 kg set  
Toz bileşen A: 18 kg kraft torba / Sıvı bileşen B: 5 kg bidon

## Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

## Depolama

# CHIMEX 126

## Çimento Esaslı, Çift Komponentli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.