

## ACR 180

### Sızdırmaz Elastik Dolgu Malzemesi

#### Tanım

**BAUMERK ACR 180** polimer bazlı, tek bileşenli elastik dolgu malzemesidir.

#### Kullanım Alanları

- Su bazlı boya ve kaplama öncesi çatlakların doldurulmasında,
- Çatlaklarda veya deliklerin doldurulması ya da onarılmasında
- Prefabrik oluk ve cephelerin ek birleşim yerlerinde.
- Dilatasyon ve genleşme derzlerinde,
- Baca dibi süzgeç kenarlarında,
- Fuga ve derzlerde,
- Taş, seramik, mermer vs. gibi kaplamaların ek yerlerinde, süpürgeliklerde,

#### Avantajları

- Yüksek dolgu ve köprüleme özelliğine sahiptir
- UV dirençlidir.
- Üzeri boyanabilir.
- Yanmaz.
- Emici ve kuru her çeşit yüzey üzerine yapışır.

#### Teknik Bilgiler

İçerik	Akrilik Polimer
Renk	Beyaz, Diğer renklerde üretilebilir
pH	7-9
Yoğunluk	1,40±0,10 g/cm <sup>3</sup>
Viskozite	>70000
Katı Madde Oranı	74±2
Çekip Koparma Yapışması	Trafik yükü olmadan 0.8 N/mm <sup>2</sup> ; Trafik yüklü 1.5 N/mm <sup>2</sup>
Su Buharı Geçirgenliği	SD < 5 m Sınıf I
Su Aktarım Hızı	< 0,1 SINIF W3
Yangın Sınıfı	B S1 d0
Kuruma süresi	
<i>Dokunma kuruması</i>	2-3 saat

# ACR 180

## Sızdırmaz Elastik Dolgu Malzemesi

Kürlenme	72 saat
GTIP No	6807.90.00.00.00

### Uygulama Yöntemi

#### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, temiz ve her türlü pas, yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

#### Uygulama

ACR 180 kullanım öncesi 2 dakika homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Malzeme bir spatula yardımı veya ağızdan dolma mastik pompası ile mevcut hazırlanan satıha doldurulur. Doldurulduktan sonra yüzey ıslak bir sünger ile düzeltilir. Dilastasyon veya genleşme derzi yapılıyorsa önceden derze PE dolgu fitili konularak üzerine uygulama yapılması önerilir. Pah detay uygulamalarında derz filesi ile kullanımı önerilir. Tek seferde 5 mm kalınlıkta uygulama yapılır.

### Sarfiyat

5X5 mm ve 1 m genişlik için 30 g malzeme.

### Ambalaj

5 kg kova  
18 kg kova

### Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

# ACR 180

## Sızdırmaz Elastik Dolgu Malzemesi

Kullanılan ekipmanlar solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +8°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.